

83-6200

AUTOMOTIVE POLYESTER PUTTY BBP YELLOW TIS834-2556

สีโป๊เหลือง 2เค มอก. 834-2556

VERSION

Version 1

Date 10 January, 2020

ลักษณะผลิตภัณฑ์

83-6200, สีโป๊สำหรับรถยนต์ ซึ่งได้รับมาตรฐาน มอก. 834-2556 เป็นสีโป๊เหลือง 2เค โดยสามารถใช้ได้ทั้งการโป๊เป็นบริเวณเล็กๆ ไปจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่ มีสมบัติการกลบตัวที่ดีแห้งเร็ว ชัดง่าย และมีสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องการยึดเกาะกับชิ้นงานได้ดี สามารถโป๊โดยตรงกับชิ้นงาน เช่นเหล็กได้ หรือจะโป๊บนสีรองพื้นทั่วไปก็ได้

พื้นผิวที่เหมาะสม

เหล็กทั่วไป

อลูมิเนียม

เหล็กกล้าไนซ์

คำสำคัญ

- แห้งเร็ว
- สีโป๊เหลือง
- ชัดง่าย
- ยึดเกาะได้ดี

สมบัติทางกายภาพ

สี	เหลือง
ความหนืด	135 – 140 KU ที่ 30 °C หมายเหตุ : 83-6200 : สไลด์ริน มอนอเมอ์ อัตราส่วน 100:10 สำหรับทดสอบความหนืด
ความหนาแน่น	1.65 – 1.75 g/cm ³
เวลาแห้งแข็ง	3 – 4 นาที
อายุผลิตภัณฑ์	6 เดือน ภายใต้สภาวะ อุณหภูมิ 20 – 30 °C หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง หรือสภาวะอุณหภูมิที่สูงเกินไป

ข้อแนะนำการใช้งาน

อัตราส่วนผสม	สี : น้ำยาเร่งแห้ง [100 : 3] [โดยปริมาตร]
น้ำยาเร่งแห้ง	น้ำยาสีสำหรับ 2เค # 21-66 หรือตามคำแนะนำของเจ้าของบริษัท
ผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	-

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ในการใช้เท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับเด็กทั่วไป ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ ควรศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปเข้าใจก่อนใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เคมีอันตราย ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก ข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จาก เอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

This product data sheet is intended to describe Big-Ben's product application. It should not be therefore be constructed as guarantee in any specific property of the product. We assume no liability in connection with its use.